

TDS og brugsanvisning

Væg 10

Vægmaling til indvendig brug

Varenummer **3260000**

UFI: RRHA-7V3F-020P-8VDA

Vægmaling 10 er en mat vægmaling, der giver en flot, udfyldt og særdeles aftørningsvenlig overflade.

Anvendelsesområder

Malebehandling af indvendige vægge og lofter i tørre rum, hvor der ikke stilles meget høje krav til slidstyrke og vaskbarhed.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Absorberende og ubehandlede overflader af f.eks. puds, beton, gips og lignende, skal grundbehandles med fæstnende grunder, såsom microdispers grunder, inden malebehandling.

Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes med grundrens.

Derefter grundes med egnet spærrende grunder.

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påføres med pensel, rulle eller egnet sprøjte.

Lad malingen tørre mindst 4-6 timer mellem lagene.

Der skal normalt malebehandles med to dækkende lag.

Forbrug

Forbrug afhænger af underlagets struktur og absorption.

Ved nymaling på grundbehandlet glatpudset væg ca. 4 m²/l.

Ved genbehandling af tidligere malede flader, hvor der ikke er tale om farveskift, er forbruget ca. 8 m²/l.

Ved farveskift er forbruget ca. 4-5 m²/l afhængig af farve.

Vægbeklædning, der ikke tidligere har været malet, kan med fordel grundmales med en fyldig grundmaling.

Type: Vægmaling

Anvendelsesområder:

Indvendige vægge og lofter i tørre rum

Bindemiddel: Styrenacryl

Densitet: Ca. 1,2 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): Ca. cP 3000

Glans (v. 60° indfald): ca. 10 - helmat

Forbrug: 4-8 m²/l

Tørretid:

4-12 timer, afhængig af lagtykkelse, underlagets absorberingsevne, omgivende temperatur, luftfugtighed og ventilation

Næste lag (v.20°C - 85%)

Når tørt, dog min. 4 timer

Hærdetid (v.20°C - 85%):

Fuldt hærdet efter 7 døgn

Anvendelsestemperatur:

Udviklet til anvendelse v. 10°C-25°C

Min. +10°C - Max. +30°C

(underlag og omgivelser)

Luftfugtighed:

Bedst ved 60%-65% RF

Min. 40% max. 80% RF

Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder efter produktionsdato (Batchnr: ååmmdd) ved korrekt opbevaring

Emballager: 3 liter og 10 liter spand

Farver: Hvid, lys råhvid, råhvid og base C til toning

VOC-værdi: <30 g/l

EU VOC grænseværdi (2010):

Kat A/a: 30 g/l

CLP symboler: Ingen

CLP signalord: Ingen

MAL-kode: 00-1

Vaskbarhed: Klasse 2 jf. EN13300

Diffusionsåben: Klasse 1 jf. EN 7783-2

Vedhæftning: GT≤1 jf. EN 2409

Dokumentdato: 8-11-2022

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning v. 20°C og 85% RF. Hvis materialets, underlagets eller omgivelsernes temperatur eller fugtighed afviger herfra, påvirkes produktets brugsegenskaber, samt tørre- og hærdetider. Et generelt ansvar for malebehandling kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse normalt sammenblandes, for at undgå glans- og nuanceforskelle. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.